

PCTG GF10

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Ciężar właściwy	1.31 g/cm ³	ASTM D792
-----------------	------------------------	-----------

Właściwości mechaniczne

Wydłużenie na granicy zerwania	8,00%	ISO 527
--------------------------------	-------	---------

Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności	55 MPa	ISO 527
--	--------	---------

Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania	25 MPa	ISO 527
---	--------	---------

Udarność metodą Izoda

bez karba przy 23°C	45kJ/m ²	ISO 179-1eU
---------------------	---------------------	-------------

Właściwości termiczne

Temperatura ugięcia pod obciążeniem, HDT

@ 0.455MPa	78°C
------------	------

@ 1.820 MPa	68°C
-------------	------

Temperatura mięknięcia VICAT	89°C
------------------------------	------

WYTYCZNE DOTYCZĄCE USTAWIEŃ DRUKOWANIA*

Temperatura dyszy	250-270°C
-------------------	-----------

Temperatura stołu	> 50°C
-------------------	--------

Aktywny wentylator chłodzący	50-85%
------------------------------	--------

Wysokość warstwy**	0.05 - 0.30 mm
--------------------	----------------

Grubość powłoki**	0.40 - 2.70 mm
-------------------	----------------

Prędkość drukowania**	30-80 mm/s
-----------------------	------------

Komora zamknięta	niewymagane
------------------	-------------

Suszarka do filamentu	niewymagane
-----------------------	-------------

Dysza rubinowa lub hartowana	wymagane
------------------------------	----------

* ustawienia oparto na dyszy o średnicy 0,4 mm

** w zależności od złożoności geometrycznej

OPIS


Spectrum PCTG GF10 to materiał kompozytowy bazujący na wysokoudarnym PCTG wzbogaconym włóknami szklanymi. Techniczny filament o właściwościach kierunkowanych w stronę wysokiej sztywności i twardości. Dzięki niezwykle dużej adhezji międzywarstwowej i niskiemu skurczowi, umożliwia realizowanie dużych wydruków nawet przez średniozaawansowanych użytkowników.

CECHY

- zawartość 10% włókien szklanych
- wysoka sztywność i wytrzymałość na rozciąganie
- dobra odporność na uderzenia
- dobra odporność na korozję
- dobra odporność chemiczna i izolacyjność elektryczna oraz cieplna
- wysoka dokładność wymiarowa drukowanych elementów

PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

Filamenty należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Zalecana temperatura przechowywania wynosi ok. 18-25°C (64,4 -77,0°F). Chronić przed wilgocią, światłem słonecznym i bezpośrednim działaniem ciepła. Przy prawidłowym przechowywaniu, okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące.



WSPARCIE

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@spectrumfilaments.com